Grout Garden

Mortier cimentaire à prise rapide à poser sans malaxage

Mortier cimentaire à prise rapide pour assembler et fixer des poteaux de clôture, corde à linge rotative, etc..., dans des trous pratiqués dans le sol... sans mélange avec une perceuse, un fouet, une bétonnière ou autre.

CODE DOUANIER: 3824 5090
COMPOSANTS: Monocomposant
ASPECT: Poudre
COULEURS DISPONIBLES: Gris
EMBALLAGES ET DIMENSIONS: Sac 25 kg - Palette: 50 x (Sac 25 kg)

CHAMPS D'APPLICATION

Convient pour monter et fixer des poteaux de clôture, une corde à linge rotative, etc ..., dans des trous pratiqués dans le sol sans mélanger avec une perceuse, un fouet, une bétonnière ou autre.

MODE D'EMPLOI

Pour l'installation du mortier rapide, il est nécessaire de creuser un trou ou une tranchée suffisamment grand. Le sol dans lequel le trou sera fait doit être stable et bien compacté. Avant le traitement, les surfaces latérales et du sol doivent être pré-humidifiées, en évitant la formation de flaques d'eau. Le mélange sec doit être appliqué en couches d'environ 10-15 cm. Avec un arrosoir à main, vous pouvez mouiller et compacter le mortier avec une truelle, en considérant un besoin en eau d'environ 3-3,5 litres pour chaque sac de 25 kg de Grout Garden. Dès que l'eau aura complètement pénétré dans le mortier, nous procéderons à la pose d'une autre couche de 10-15 cm, en répétant l'opération. Compacter et lisser au mieux la surface du mortier. En fonction de la température de l'air et de l'environnement, le durcissement du produit commencera après environ 5 minutes. Après environ 1 heure, le mortier durci peut être percé avec une perceuse pour fixer d'éventuels poteaux ou panneaux. Le durcissement complet, comme tous les matériaux cimentaires, sera obtenu après environ 28 jours.

MÉTHODES D'APPLICATION

Applicaction manuelle - Coulure

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau

Produit et distribué par **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italie
Tél : +39 0376.604185 / 604365
Fax : +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES

- Conservabilité: 12 mois
- Non inflammable
- Produit à prise rapide
- Diamètre maximum agrégat: 6 mm
- Pot-life: 5-10 min
- Température d'utilisation: +5 / +35 °C

CONSOMMATION

Environ 19 kg/m² de Grout Garden pour chaque centimètre d'épaisseur à créer (environ 1900 kg par mètre cube).

STOCKAGE ET CONSERVATION

Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Craint l'humidité.

GALERIE PHOTOGRAPHIQUE

CONTENUS ADDITIONNELS

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.
Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assumant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.
Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.