Syntech PU Foam 60

CODE DOUANIER: 3909 5090
COMPOSANTS: Bi-composant
ASPECT: Liquide + Liquide
COULEURS DISPONIBLES: Neutre tendant à jaunir
EMBALLAGES ET DIMENSIONS: Fût 250 kg [A] - Fût 220 kg [B] - Kit: 1 Fût 250 kg [A] + 1 Fût 220 kg [B]

SUPPORTS AUTORISÉS

Béton - Préfabriqués - Bois - Surfaces métalliques - Fibres-ciment - Verre - acier

MÉTHODES D'APPLICATION

Pompe bi-mixer pour vaporisations à chaud

NETTOYAGE DES OUTILS

Diluant pour résines

CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES

- Conservabilité: 12 mois
- Température d'utilisation: +10/+30 °C
- Utiliser en portant des lunettes de protection
- Poids spécifique: 1.12 g/cm³
- Utiliser en portant des gants de protection

Produit et distribué par **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italie
Tél : +39 0376.604185 / 604365
Fax : +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Rendement d'un kit à deux composants **7 - 7.5 m³**

Résistant aux agents chimiques

EN 14315-1:2013
60 kg/m³

EN 13501-1:2009
Résistance au feu **CLASS E**

EN 14315-1:2013
Temps de gélification **12 s**

EN 826 :2013
Résistance à compression **CS(10\Y)392 kPa**

EN 1609:2013
Absorption capillaire **0.019 kg/m²**

EN 14315-1:2013
Durcissement au toucher à 20°C **14 s**

EN12667:2002
Conductivité thermique **0.033 W/mK**

EN 12086:2013
Perméabilité à la vapeur d'eau **38 µ**

STOCKAGE ET CONSERVATION

Craint le gel. Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Stocker le produit à une température ccmprise entre +10°C et +30°C.

GALERIE PHOTOGRAPHIQUE

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.
Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assumant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.
Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.