Syntech Tarpox

CODE DOUANIER:
COMPOSANTS: Bi-composant
ASPECT: Liquide dense + Liquide dense
COULEURS DISPONIBLES: Noir
EMBALLAGES ET DIMENSIONS: Seau 8.3 kg [A] - Seau 1.7 kg [B] - Kit: 1 Seau 8.3 kg [A] + 1 Seau 1.7 kg [B]

CERTIFICATIONS OBTENUES ET NORMES

CE
EN 1504-2

SUPPORTS AUTORISÉS

Béton - Asphalte - acier

MÉTHODES D'APPLICATION

Pinceau - Rouleau - Jet

NETTOYAGE DES OUTILS

Syntech Diluente Epoxy

CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES

- Conservabilité: 12 mois
- Pot-life: 45-80 min
- Température d'utilisation: +10 / +35 °C
- Utiliser en portant des lunettes de protection
- Poids spécifique: 1.41 ± 0.05 kg/l
- Rapport de mélange: 100:20 _
- Utiliser en portant des gants de protection

Produit et distribué par **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italie
Tél : +39 0376.604185 / 604365
Fax : +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Mise à jour du **09-05-2025**
Conditions de vente et avis légaux disponibles sur
https://www.azichem.com/conditions-générales-de-vente
Nombre total de pages de ce document: 2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

< 500 g/l

EN 13501-1
Réaction au feu **Euroclasse F**

Brookfield ASTM D 2196
Viscosité **5.000 ± 1.500 mPas**

Durcissement complet à 20°C **7 jour**

Intervalle de recouvrement à 20°C **16 h**

Durcissement au toucher à 20°C **7 h**

Shore D EN ISO 868
Dureté **38 ± 2**

Résidu sec **90 ± 1 %**

EN 1062-6
Perméabilité à la CO2 **SD > 550 m**

EN ISO 7783-1
Perméabilité à la vapeur d'eau **SD = 6.4 m**

UNI EN 1542
Adhérence au béton (traction directe) **≥ 3 N/mm²**

EN 13529
Résistance aux attaques chimiques sévères **Classe I**

EN ISO 5470 - 1
Résistance à l'abrasion Taber exprimée en perte de poids en grammes (roue H22 - 1000 g - 1000 rpm) **150 mg**

STOCKAGE ET CONSERVATION

Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.
Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assumant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.
Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.