



ADX.0008

## BOND PLUS

Lëng gumështor, i ngjithshës, i epshëm, reaktiv për llaçe dhe suva

### Kodi doganor

3824 4000

### Amballazhimi

- Bidon 5 kg
- Bidon 10 kg
- Bidon 25 kg
- Çisternë 1000 kg

### Aplikimi

- Brushë
- Spruco
- Furçë e madhe

Familja  
Admix

Tipologjia  
Lateks polimer shumëfunktional

Linjat e produkteve  
• Building  
• Floor

Kategoritë e përdorimit  
• Përforcimi i sipërfaqeve të muraturave dhe suvave  
• Përmirësimi i performancave mekanike dhe / ose reologjike të llaçeve, stukove dhe betoneve të prodhimit të ri  
• Realizimi i ngjitjes së shtresave ekzistuese me ato të reja  
• Trajtime sipërfaqësore dhe riparime të dyshemeve industriale në beton  
• Kujdes për maturinë, pengesën e avullimit për dyshemetë industriale, llaçet e nënshtresave apo të betonit në përgjithësi

Përbërësit  
Monokomponent

Paraqitja  
I lëngshëm

## Përshkrimi i produktit

Latex ngjites bazuar në gome elastomerike stiren-butadien dhe silikat alkaline në shpërndarjen ujore, i epshëm, reaktiv, për ngjitjen e bojakës dhe për përmirësimin e ngjitjes, sjelljes dhe vetive të llaçeve dhe suvave.

## Konsumi

Konsultohuni me tabelën e treguar në fletën e të dhënave të produktit.

## Fushat e përdorimit

Prodhimi i llaçeve dhe suvave ngjitëse, të shformuara, me performancë të lartë mbrojtëse dhe hidroizoluese për punime civile, hidraulike, industriale, urbane, detare dhe malore. Përgatitja e tretësirave hidratuese për të përmirësuar ngjitjen dhe vetitë e përzierjeve dhe llaçeve të parapërgatitur; përgatitja e bojakëve ngjites për hedhjen e shtresës së re. Trajtime antipluhur, përforcimi i sipërfaqeve me përzierje çimentoje.

## Vetitë kryesore



I pandezshëm



Jetëgjatësia:  
12 muaj



Pa tretës



Pesha specifike:  
1.03 kg/dm<sup>3</sup>



Pot life:  
40 - 60 min



Temperatura e aplikimit:  
+5 / +35 °C



Ngjyrat në dispozicion  
E bardhë

## Veçoritë teknike

pH: 7.5 \_

## Mjetet e pastrimit

- Ujë

## Shtresat e lejuara

- Suva
- Beton
- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera

IF YOU WANT TO SOLVE IT  


[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Përditësimi më: 05/10/2021  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet  
ligjore mund të lexohen në  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

## Mënyra e përdorimit

Tundeni fort BOND PLUS në bidon, duke e holluar me ujë sipas nevojës. Shtoni tretësirën e përgatitur në këtë mënyrë në përzierjen e çimentos (ose gëlqeres) dhe agregateve, sipas dozave më të përshtatshme për përdorim, siç tregohet më poshtë.

Për një përkufizim të saktë të përzierjeve që duhet të përdoren dhe për të verifikuar përshtatshmërinë e produktit sipas kërkesave specifike, është gjithmonë e domosdoshme të kryhen provat paraprake.

## Magazinishi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Produkti duhet të ruhet në një temperaturë nga +5°C në +35°C.



## Treguesit e dozave

Modalitetet dhe sasi të përdorimit ndryshojnë në funksionin e nevojës për përdorim, bazuar në përzierjet tregues më poshtë:

PËRDORIMI	Raporti BOND PLUS / ujë	Raporti Binder / inert	Maksimumi i madhësisë inerte
Morat për restaurim Trashësia ≤ 1 cm Trashësia > 1 cm	1: 1 1: 2	Nga 1: 1 deri në 1: 3 Nga 1: 2 deri në 1: 4	1 - 3 mm 2 - 6 mm
suva	1: 3	Nga 1: 1 deri në 1: 3	1 - 3 mm
fino	1: 1	Binder vetëm 3 - 4 pjesë në peshë	-----
Konsolidimi i llaçit dhe muraturave	Nga 1: 1 deri në 1: 2	-----	-----

## Paralajmërimet, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose ambalazhit të tij në mjedis.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Përditësimi më: **05/10/2021**  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet  
ligjore mund të lexohen në  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Përditësimi më: **05/10/2021**  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet  
ligjore mund të lexohen në  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)