FLR.0184

STUCCO BALCONY

Stuku çimentoje me bikomponent papërshkueshme dhe me veti të larta ngjitëse

Kodi doganor

3214 1010

Amballazhimi

- Kovë 4 kg [A]
- Kovë e vogël 0.8 kg [A]
- Shishe 1 kg [B]
- Kovë e vogël 0.2 kg [B]
- Kit: 1 Kovë 4 kg [A] + 1 Shishe 1 kg [B]
- Kit: 1 Kovë e vogël 0.8 kg [A] + 1 Kovë e vogël 0.2 kg [B]

Aplikimi

- Shpatull
- Aplikim manual
- Mallë sfungjer
- Sfungjer

Familja
Floortech

Tipologjia
Kollë dhe stuko për shtrim dyshemeje

Linjat e produkteve
- **Aqua**
- **Building**

Kategoritë e përdorimit
- **Veshje me kollë dhe stuko e tullave, pllakave, parketeve, etj.**
- **Hidroizolim i tejdukshëm i tarracave dhe ballkove me pllaka**

Përbërësit
Bikomponent

Paraqitja
Pluhur + I lëngshëm

Përshkrimi i produktit

Stuko çimentoje bikomponent, fin, me përbërje plastike fluide, për stukimin e fugave të pllakave, dhe për të mbushur dhe për të sheshuar plasaritje statike, çarje të vogla apo të mëdha, etj. Përpara aplikimit të PROTECH BALCONY në ndërhyrjet e hidroizolimit të tejdukshëm jo filmik të tarracave dhe ballkoneve.

Fushat e **përdorimit**

Stuko e veçantë për përgatitjen paraprake të shtresave mbështetëse (fugave të hapura, çarje të vogla apo të mëdha, plasaritje) për aplikimin më pas të PROTECH BALCONY në tarraca dhe ballkone.

Vetitë kryesore

- I pandezshëm
- Jetëgjatësia: *12 muaj*
- Përmasa maksimale e agregatit: *0.35 mm*
- Pot life: *15 - 20 min*
- Rezistent ndaj rrezeve UV
- Të përdoret me doreza mbrojtëse
- Temperatura e aplikimit: *+5 / +35 °C*
- Trashësia maksimale e lejueshme: *6 mm*
- **Ngjyrat** në dispozicion
Gri e hapur

Veçoritë teknike

Ngurtësimi i plotë (a 20°C):	180 min
Përthitha kapilare (UNI EN 13057):	0.10 kg•h^0.5/m^2
Raporti i përzierjes së përbërësve A:B:	4:1 _

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Tulla dhe pllaka

Mënyra e përdorimit

Bashkoni me përbërësin A sasinë e përbërësit B të nevojshme për të përftuar konsistencën e dëshiruar; përziejeni mirë deri sa të përftohet një masë homogjene, pa toptha. Hidheni duke përdorur një shpatull një copë sfungjeri të lagur apo thjesht gishtat e dorës (vishni një dorëzë gome).
Konsistenca mund të korrigjohet aty ku nevojitet, duke shtuar sasi të moderuara uji masës së gatshme.
Në rastet e suvatimeve me ngjyrë, është e këshillueshme të përzihen dy përbërësit me sasi të vogla të pigmenteve të ngjyrosura që mund të blihen në çdo dyqan bojrash.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
azichem
www.azichem.com

Përditësimi më: **25/08/2020**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në www.azichem.it/disclaimer

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Shtresat mbështetëse duhet të jenë të pastra, pa pluhur, pisllëqe, pjesë të dëmtuara që lëvizin etj., të ngopura mjaftueshëm me ujë deri sa të arrihet gjendja "e ngopur me sipërfaqe të thatë".

Magazinimi e **Ruajtja**

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në amballazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Produkti duhet të ruhet në një temperature nga +5°C në +35°C.

Paralajmërime, Masa paraprake, **Ekologji**

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.
Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.
Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.
Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

Mos e aplikoni në prani të rrezatimit të drejtëpërdrejtë. Kujdesuni ta mbroni nga vendosja në vende me lagështirë të faqeve të ekspozuara.
Duke pasur parasysh ngjitshmërinë dhe tharjen e shpejtë të produktit, këshillohet të lahen me sfungjer të lagur menjëherë pas aplikimit, pjesët e tepërta të stukimit (anësoret e cepave) për të shmangur veprimet e mërzitshme të pastrimit përfundimtar.
Në ndërhyrjet e hidroizolimit të tejdukshëm jo filmik të tarracave dhe ballkoneve, STUCCO BALCONY duhet të aplikohet vetëm për të ndrequr vijueshmërinë e stukimeve të prishura, të plasaritura ose aty ku mungojnë. Për këtë arsye konsumi ndryshon jashtëzakonisht nga rasti në rast, sipas vëllimit të saktë që do të mbushet dhe riparohet.

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398